

Características técnicas tejidos

screen**supreme**



Peso 520 g/m² ± 5 %
Weight 520 g/m² ± 5 %



73 % PVC
27 % polyester



Resistencia a la tensión(daN / 5 cm)
urdimbre 411,2 - trama 410,6
Tensile strenght (daN / 5 cm)
warp 411,2 - weft 410,6



Resistente al fuego
Fire resistance
NFPA701(USA)



Anchos 250 cm
Widths 250 cm



Factor de Apertura 3 %
Openess Factor 3 %



Resistencia a la luz
Light fastness
AATCC 16-2003
Class 4.5 (After 80 AFU)



UV-B Factor 94,93 %
UV-A Factor 97,21 %



Espesor 0,72 mm ± 5 %
Thickness 0,72 mm ± 5 %



Urdimbre 36 - Trama 28
Warp 36 - Weft 28

screen**touch**



Pesos / Weights
1 % : 460 g/m² ± 5 %
3 % : 420 g/m² ± 5 %
5 % : 405 g/m² ± 5 %
10 % : 343 g/m² ± 5 %



Anchos 250 y 300 cm
(ver muestras)
Widths 250 and 300 cm
(see samples)



70 % PVC
30 % polyester



UV-B Factor 93,59 %
UV-A Factor 95,28 %



Factor de Apertura 1-3-5-10 %
(ver muestras)
Openess Factor 1-3-5-10 %
(see samples)



Urdimbre 48 - Trama 48
Warp 48 - Weft 48



Espesor 0,58 mm ± 5 %
Thickness 0,58 mm ± 5 %



Resistencia a la luz
Light fastness
AATCC 16-2003
Class 4.5 (After 80 AFU)



Longitud de rollo 27 m
Roll lenght 27 m



Resistencia a la tensión(daN / 5 cm)
urdimbre 328,9 - trama 410,6
Tensile strenght (daN / 5 cm)
warp 328,9 - weft 410,6



Resistente al fuego
Fire resistance
NFPA701(USA)
Class 1 (UNE-EN 13773:2003)



Ts : Transmisión solar / Solar trans.
Col. claros / Light colors : 15 - 20 %
Col. oscuros / Dark colors : 7 - 14 %
Rs : Reflexión solar / Solar reflection
Col. claros / Light colors : 50 %
Col. oscuros / Dark colors : 6 - 30 %
Tv : Transmisión luz / Light trans.
Col. claros / Light colors : 13 - 20 %
Col. oscuros / Dark colors : 9 - 15 %



Medio Ambiente: OEKO-TEX 100
Environment: OEKO-TEX 100

Información adicional *Adittional information*

Los colores con factor de apertura del 5 % pueden estar disponibles en otros porcentajes bajo pedido, consulte con el departamento comercial la disponibilidad y plazos.
Colours with a 5% openness factor may be available in other percentages on request . Ask our commercial department about the availabilities and deadlines.